

**ISO 6722-1**  
**CLASS B**  
**FLRYY**  
**FLYY**



TECNICAL SPESIFICATINS TEKNİK ÖZELLİKLER		FLRYY / FLYY
Conductor / İletken	Section/ Kesit ( 0.22- 10 mm <sup>2</sup> )	0,35 - 0,50 - 0,75 - 1.0 - 1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
	Standard / Standart	EN 13602 Class-5 Stranded Electrolytic Bare Copper / TS EN 13602 Sınıf 5 Bükümlü Elektrolitik Bakır Tel
	Resistance / Direnç	0,35 (<54.0) - 0,50 (<36.0) - 0,75 (<24.0) - 1.0 (<18.0) - 1,50 (<12.0) - 2,5 (<7,5)
	Construction / Yapı	Stranded Electrolytic Bare Copper / Bükümlü Elektrolitik Bakır Tel
Insulation / İzolasyon	Material / Malzeme	PVC
	Standard / Standart	ISO 6722-1/B T2 PVC
	Elongation / Uzama	> %200
	Tensile Strength /Kopma Mukavemeti	> 17 N/mm <sup>2</sup>
	Fire Performance Standard Yangın Performans Standardı	TS EN 60332-1-2
	Marking / İşaretleme	TEK / ÇİFT RENK - SINGLE/DOUBLE COLOR
	Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	ISO 6722-1 / B ( -40/ + 100 °C)
Test Temperature / Test Sıcaklığı	ISO 6722-1 / B ( -25/ + 125 °C) 240 H	
Sıvı Dayanımı / Fluid Resistance	Motor Soğutucu / Engine Cooler	+
	Motor Yağı / Engine Oil	+
	Tuzlu Su / Saltwater	+
	Cam Yıkama Akışkanı/Glass Washer Fluid	+
	Benzin /Gasoline	+ (ISO 1817 /C )
	Dizel/Diesel	+ (ISO 1817 NO:3 )
	Etanol/ Ethanol	+
	Hidrolik Direksiyon Akışkanı / Power Steering Fluid	+ (ISO 1817 NO:3 )
	Otomatik Şanzuman Akışkanı/ Automatic Trabsmission Fluid	+
	Fren Akışkanı/Brake Fluid	SAE RM-66-06
Akü Asiti / Battery Acid	%25 H2SO4 + %75 H2O	
General Genel	Packing / Paketleme	500 / 1000 m
	Factory Standard / Fabrika Standardı	TS EN ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM / KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ + ERP
	Quality Certificate / Kalite Belgeleri	CE, REACH, ROHS, Pb FREE