



TECNICAL SPESIFICATİNS TEKNİK ÖZELLİKLER		FLYY	FLRY	FLY	FLRYnx
Conductor / İletken	Section/ Kesit ( 0.22- 10 mm <sup>2</sup> )	0,35 - 0,50 - 0,75 - 1.0 - 1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>			
	Standard / Standart	EN 13602 Class-5 Stranded Electrolytic Bare Copper / TS EN 13602 Sınıf 5 Bükümlü Elektrolitik Bakır Tel			
	Resistance / Direnç	0,35 (<54.0) - 0,50 (<36.0) - 0,75 (<24.0) - 1.0 (<18.0) - 1,50 (<12.0) - 2,5 (<7,5)			
	Construction / Yapı	Stranded Electrolytic Bare Copper / Bükümlü Elektrolitik Bakır Tel			
Damar İzolasyon	Material / Malzeme	PVC			
	Standard / Standart	ISO 6722-1/B T2 PVC			
	Elongation / Uzama	> %200			
	Tensile Strength /Kopma Mukavemeti	> 17 N/mm <sup>2</sup>			
Core Insulation / Damar İzolasyon	Fire Performance Standard / Yangın Performans Standardı	TS EN 60332-1-2			
	Marking / İşaretleme	TEK / ÇİFT RENK - SINGLE/DOUBLE COLOR			
	Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	ISO 6722-1 / B ( -40/ + 100 °C)			
	Test Temperature / Test Sıcaklığı	ISO 6722-1 / B ( -25/ + 125 °C) 240 H			
Sıvı Dayanımı / Fluid Resistance	Motor Soğutucu / Engine Cooler	+			
	Motor Yağı / Engine Oil	+			
	Tuzlu Su / Saltwater	+			
	Cam Yıkama Akışkanı/Glass Washer Fluid	+			
	Benzin /Gasoline	+ (ISO 1817 /C )			
	Dizel/Diesel	+ (ISO 1817 NO:3 )			
	Etanol/ Ethanol	+			
	Hidrolik Direksiyon Akışkanı / Power Steering Fluid	+ (ISO 1817 NO:3 )			
	Otomatik Şanzuman Akışkanı/ Automatic Transmission Fluid	+			
	Fren Akışkanı/Brake Fluid	SAE RM-66-06			
General Genel	Akü Asiti / Battery Acid	%25 H2SO4 + %75 H2O			
	Packing / Paketleme	500 / 1000 m			
	Factory Standard / Fabrika Standardı	TS EN ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM / KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ + ERP			
Quality Certificate / Kalite Belgeleri		CE, REACH, ROHS, Pb FREE			